

# 建設業使用皮膚等障害化学物質等と手袋適合表

※以下の透過試験データはあくまで現時点のものであり、新たなデータを入力した場合等に内容が変更されることがあります。

構造分類番号	種類			CAS登録番号	物質名称	材料	ニトリルゴム		ニトリルゴム		天然ゴム (ラテックス)		フチルゴム		ネオプレンゴム		ポリビニルアルコール (PVA)		クロロスルホン化 ポリエチレン (CSM)		ポリ塩化ビニル		ウレタン		バイトン/ブチル		ネオプレン /天然ゴム		ニトリル /ネオプレンゴム		ポリ塩化ビニル /ニトリルゴム		多層フィルム (LLDPE)		多層フィルム (EVOH)		その他多層 /複層フィルム			
	皮膚刺激性 有害物質	皮膚吸収性 有害物質	特化剤等				厚さ (mm)	0.1 *0.11 **0.12 ***0.13	0.2	0.3 *0.38	0.45 *0.46	0.23	0.35	0.18 *0.45	-	0.9	-	0.5	0.3	0.68 *0.70	0.2 *0.38	-	0.062	0.06	-															
311		●		67-56-1	メタノール		×	×	△	△	×	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×	○	△	△	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
311		●		71-36-3	1-ブタノール		△	△	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
223	●			80-62-6	メタクリル酸メチル		×	×	×	△	×	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○		
150	●	●		96-29-7	ブタン-2-オン=オキシム		△*	○	○	○	×	○	△	-	-	×	-	-	×	-	×	○	○	○	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○			
314		●		107-21-1	エチレングリコール		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
292		●		108-88-3	トルエン		×	×	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	○	×	×	△	○	×	×	△	○	×	×	△	○	×	○	○		
391	●	●		108-94-1	シクロヘキサノン		×	×	△	△	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
291		●		110-54-3	ノルマル-ヘキサノ		△	△	○	○	×	×	△	○	-	×	○	-	×	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
245		●		111-76-2	エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル (別 名ブチルセロソルブ)		△	△	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
501	●			112-55-0	n-ドデシルメルカプタン		○	○	○	○	×	○	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
223	●			140-88-5	アクリル酸エチル		×	×	△	△	×	○	×	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
102	●			149-57-5	2-エチルヘキサノ酸		○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
211	●			822-06-0	ヘキサメチレン=ジイソシアネート (別名ヘキサ- 1, 6-ジイソシアネート)		×	×	△	△*	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
132		●		872-50-4	N-メチル-2-ピロリドン【N-メチルピロリドン】		×	×	△	△	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	●eye			1305-62-0	水酸化カルシウム		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330	●eye			1305-78-8	生石灰 (別名酸化カルシウム)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
-		●		1330-20-7	キシレン		×	×	△	△*	×	△	×	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
211	●			4098-71-9	3-イソシアトメチル-3, 5, 5-トリメチルシク ロヘキシル=イソシアネート		△	△	○	○	△	○	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
145,212,274	●			5873-54-1	2, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
-		●		8008-20-6	灯油		△	△	○	○*	×	×	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
-			●	100-41-4	エチルベンゼン		×	×	△	△	×	×	×	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
-			●	108-10-1	メチルイソブチルケトン		×	-	×	△	×	○	×	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
-			●	26471-62-5	トリレンジイソシアネート		△	-	○	○	×	○	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	

※耐透過性試験JIS T8116適合品、ASTM F739適合品及びEN適合品 (EN規格品にあってはJIS T8116又はASTM F739による透過性試験データとの整合性を確認したもの) (2024年4月9日作成)

会社名 (問い合わせ窓口)	連絡先	材料	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	天然ゴム (ラテックス)	フチルゴム	ネオプレンゴム	ポリビニルアルコール (PVA)	クロロスルホン化 ポリエチレン (CSM)	ポリ塩化ビニル	ウレタン	バイトン/ブチル	ネオプレン /天然ゴム	ニトリル /ネオプレンゴム	ポリ塩化ビニル /ニトリルゴム	多層フィルム (LLDPE)	多層フィルム (EVOH)	その他多層 /複層フィルム		
		N	0.1 *0.11 **0.12 ***0.13	0.2	0.3 *0.38	0.45 *0.46	0.23	0.35	0.18 *0.45	-	0.9	-	0.5	0.3	0.68 *0.70	0.2 *0.38	-	0.062	0.06	-		
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン (インダストリアル営業部)	Tel 03-5549-8171 info-jp@ansell.com	製品名	92-670	37-310	37-843	37-165	91-225	38-514	29-865	15-554					38-612	29-500	93-260	04-002	02-100			
			93-311	93-283	37-873	37-185	87-950			25-101							87-224		04-003			
			93-401		58-001	58-005				25-201									04-004			
			94-242		53-001	58-008				73-701									04-005			
			92-600		37-175	58-330																
オカモト株式会社 (お客様相談室)	Tel 03-3817-4226 info@tmx.okamoto-inc.co.jp	製品名					ゴム手ストロング #1000															
							ゴム手ストロング #1010															
							ゴム手ストロング #1020															
株式会社重松製作所 (営業本部マーケティング部企画部)	Tel 03-6903-7526 otoiawase@sts-japan.com	製品名		Ansell製 58-270	Ansell製 37-176	Ansell製 58-735		Ansell製 38-514							Ansell製 29-500	Ansell製 93-260		Ansell製 02-100				
株式会社シモン (グローブ・用品事業部)	Tel 035695-6711	製品名	Ansell製 92-670		Ansell製 37-843	Ansell製 37-165																
					Ansell製 37-873	Ansell製 37-185																
					Ansell製 37-176																	
ショーワグローブ株式会社	Tel 0120-641245 glove-support@showwaglove.co.jp	製品名			CN740 ニトリルゴム製化学防護手袋	CN750 ニトリルゴム製化学防護手袋		874R フチルゴム製化学防護手袋				133 塩化ビニル製化学防護手袋		890 フッ素ゴム製化学防護手袋					CZ900 EVOH膜層透過性インナー手袋			
ダイヤゴム株式会社 (営業部)	Tel 027-268-2440 ibd.info@dailove.co.jp	製品名	ダイロ-プバリュー ESD3011		ダイロ-プバリュー YN5011		ダイロ-プ640													ダイロ-プ T1-N		
株式会社東和コーポレーション (お客様相談室)	Tel 0120-621-001	製品名	Ansell製 92-670		Ansell製 245	Ansell製 37-165	Ansell製 91-225		Ansell製 29-865	Ansell製 15-554							Ansell製 93-260	Ansell製 02-100				
			Ansell製 93-311		Ansell製 275	Ansell製 37-185			Ansell製 25-101													
			Ansell製 93-401		Ansell製 58-001(0.38mm)																	
			Ansell製 94-242(0.16mm)		Ansell製 53-001(0.40mm)																	
ハネキゴム株式会社 (問い合わせ窓口)	info@hanakigomu.co.jp	製品名					ハネロ-プNo.400 シリーズ													エフテロ-ングロ-プ シリーズ		